SWEETONDALE

№ 1.33
Версія від 10.2026

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ ПРОДУКТУ

THERMOWOOL FAS EXTRA 90

ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012 + A1:2015, IDT)

Тепло-звукоізоляційні плити з мінеральної вати



Опис продукції та сфера використання

Плити **THERMOWOOL FAS EXTRA 90** призначені для застосування в якості теплоізоляційного шару у фасадних системах з зовнішнім штукатурним шаром для застосування всередині на засклених лоджіях та балконах (з обмеженням по висоті до 3 м) у багатоповерхових будівлях.

Транспортування та зберігання

Під час транспортування, навантажування і розвантажування вживають заходів, що забезпечують захист плит від пошкоджень, зволоження і забруднення. Плити зберігають у запакованому вигляді, укладеними в штабелі на піддонах, окремо за марками та розмірами, під навісом або в критому складському приміщенні. Протягом усього терміну зберігання матеріал має бути захищений від дії атмосферних опадів. Висота штабеля під час зберігання не повинна перевищувати 3 м. Гарантійний термін зберігання — 6 місяців з моменту виготовлення.

Відомості про упаковку

Для упаковки застосовують поліетиленову термозбіжну плівку. Спосіб обгортання і фіксації пакувального матеріалу забезпечує надійну і міцну упаковку плит, їх захист під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання.

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE https://www.sweetondale.ua/doc-cat/instruktsii/

Основні фізико-механічні характеристики

Найменування показника	Значення	Метод випробування
Густина, кг/м^3	90±10	ДСТУ EN 1602:2022
Декларована теплопровідність за температури 10°С, Вт/(м·К), не більше	0,035	ДСТУ Б EN 12667 EN 12939
Напруження за стиску за 10% лінійній деформації, кПа, не менше	15	ДСТУ EN 826
Міцність за розтягування в напрямку, перпендикулярному до площини плити, кПа, не менше	5	ДСТУ EN 1607
Довгострокове водопоглинання, кг/м^2, не більше	3	EN 12087
Короткострокове водопоглинання, кг/м^2, не більше	1	ДСТУ EN ISO 29767
Реакція на вогонь	A1	ДСТУ EN 13501-1
Ступінь горючості	НГ	ДБН В.1.1-7

Геометричні параметри

Найменування показника	Од. виміру	Значення	Метод випробування
Довжина	мм	1200	ДСТУ EN 822
Ширина	мм	600	ДСТУ EN 822
Товщина (з кроком 10 мм)	мм	50 - 200	ДСТУ EN 823
Граничні відхилення довжина / ширина	мм	±2 / ±1,5%	ДСТУ EN 13162
Клас граничних відхилень товщини		T5	